



SƠN NỘI THẤT (BI101, BI102, BI103, BI104) HAI AU INTERIOR

1. Mô tả:

Sơn nội thất Hải Âu là loại sơn trang trí trong nhà đem đến cho không gian nhà ở một vẻ đẹp hấp dẫn đầy màu sắc.

Sơn nội thất Hải Âu được pha chế từ loại nhựa Styrene Acrylic với các phụ gia giúp tạo nên một công thức sơn hoàn hảo cho ngôi nhà thân yêu. Sơn nội thất Hải Âu với công thức phối màu tinh tế đưa cảm hứng màu sắc vào không gian nhà ở.

2. Đặc tính:

Sơn nội thất Hải Âu với công thức thông minh cho ngôi nhà trở thành một tuyệt tác nghệ thuật. Công thức sơn hoàn hảo cho phép bảo vệ ngôi nhà bền bỉ từ bên trong. Sơn nội thất của Hải Âu giúp bảo vệ tường nhà không bị nấm mốc hay ố vàng do các tác động của kiềm nước từ những vị trí ẩm ướt hay khu vực gian bếp đồng thời vẫn giữ được nguyên trạng màu sắc ban đầu giúp ngôi nhà luôn như mới.

Sơn nội thất Hải Âu được sản xuất từ nhựa gốc nước hoàn toàn không dung môi, thân thiện với môi trường chuyên áp dụng cho các công trình nhà ở, các công trình kiến trúc xây dựng, các kết cấu bê tông như nhà xưởng, tầng hầm, bể chứa bằng bê tông,...

3. Thông tin kỹ thuật:

- Thành phần: Nhựa Styrene Acrylic, bột khoáng và phụ gia.
- Màu sắc: Hơn 1000 màu theo catalog.
- Kỹ thuật pha màu: Hoàn toàn tự động bằng máy vi tính.
- Bề mặt áp dụng: Tường bê tông hoặc vữa xi măng.
- Tỷ trọng: 1.20-1.30 kg/lít.
- Độ phủ lý thuyết: 9-10 m²/lít tùy thuộc vào bề mặt áp dụng và kỹ thuật thi công.
- Thời gian khô: Khô bề mặt sau 30 phút, khô hoàn toàn sau 72 giờ.

4. Thông tin an toàn:

- Hỗn hợp sơn gốc nước hoàn toàn không sử dụng dung môi hữu cơ an toàn cho sức khỏe.
- Hệ sơn không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất nguy hại khác.
- Môi trường thi công yêu cầu phải thông thoáng.



- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trường hợp sơn bắn vào mắt lập tức rửa sạch bằng nước, nếu cơ thể bị mắc cảm với sơn, khuyến cáo đến gặp bác sĩ trong trường hợp cần thiết.
- Nên sử dụng khẩu trang và găng tay bảo vệ khi thi công.
- Không đổ sơn vào cống rãnh, nguồn nước hoặc thải ra môi trường. Trong trường hợp thải sơn cần cho vào thùng chứa và phân biệt với rác thải thông thường.

5. Tiêu chuẩn chất lượng: Sản xuất theo tiêu chuẩn JISK 5663:2003.

6. Hệ thống sơn đề nghị: 1 lớp bột trét Matic, 1 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất Hải Âu, 2 lớp sơn phủ nội thất Hải Âu.

7. Phương pháp thi công:

Dụng cụ: Rulo lăn sơn, cọ quét hoặc súng phun chuyên dụng cho thi công sơn.

8. Hướng dẫn thi công:

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt trước khi sơn cần phải được xử lý loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ, bụi phấn và các lớp vữa xi măng đã bị phong hóa.
- Đối với bề mặt tường nhà mới cần phải đảm bảo đã để khô sau ít nhất 21 ngày cho kết cấu ổn định (có thể tùy thuộc vào loại xi măng và mác xi măng mà có thời gian đông kết khác nhau, nên tham khảo ý kiến của đơn vị xây dựng).
- Đối với bề mặt có các vết nứt cần được xử lý trước khi thi công.

Thi công:

- Kiểm tra thời hạn sử dụng, nhãn mác, bao bì sau đó mới mở nắp thùng sơn rồi khuấy kỹ cho đến khi hỗn hợp sơn đồng nhất. Nếu cần pha loãng, chỉ pha thêm tối đa 5% với nước sạch.
- Nên thi công trong điều kiện thông thoáng. Khuyến cáo thi công ở nhiệt độ từ 10-35°C, nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí và độ ẩm bề mặt không quá 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter.
- Sau khi chuẩn bị bề mặt theo yêu cầu, thi công 1 lớp bột trét Matic. Sau 24 giờ kể từ khi hoàn thiện lớp bột trét, thi công 1 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất Hải Âu (nếu muốn thi công nhiều lớp thì mỗi lớp phải cách nhau ít nhất 2 giờ). Để khô ít nhất 6 giờ sau đó mới tiếp tục cho sơn 2 lớp sơn phủ nội thất Hải Âu, mỗi lớp cách nhau 2 giờ. Màng sơn khô hoàn toàn sau 72 giờ.

9. Bảo quản:

- Đặt thùng sơn thẳng đứng ở nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp.
- Sau khi mở nắp thùng, sơn phải được sử dụng hết trong vòng 24 giờ.



CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢI ÂU

Khu phố 6, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8836503

Fax: 0251.3930044

Email: sonhaiau@hcm.vnn.vn